



#### Karcmentes

Ipari karcálló réteg



#### Szilánkvédelem

Üvegtörés esetén egybetartja az üvegtáblát



#### Kristálytisztza

Torzításmentes képet ad



#### EN 356 minősített

Nemzetközi törésminősítéssel



#### Biztonsági ragasztó

Lényegesen erősebb a hővédő fóliáknál



#### Gyártó

Hanita Coatings RCA



#### 35 év szakmai háttérrel

Magyarország legrégebbi forgalmazójától



#### Betörés védelem

Gátolja az áttörhetőséget



#### UV védelem

Védi egészségét, valamint értéktárgyait

#### Védelmi szint



## Biztonság ablakfóliával!

Szakítószilárdság  
28500 psi  
197 N/mm<sup>2</sup>

Törőszilárdság  
336 lbs/inch  
59 N/mm

	Egyrétegű üveg
Teljes visszatartott napenergia	18%
Látható fényáteresztés	87%
Látható fény tükrözés kifelé	11%
Teljes visszatükrözött napenergia	10%
Teljes elnyelt napenergia	12%
Teljes áteresztett napenergia	78%
UV szűrés	99%
U-érték	6,07



#### Szavatosság

10 év



#### Minősítés

MABISZ, EN12600 1B1,  
EN356 P2A



#### Elérhető méretek

1,52×20 m



#### Beltéri/kültéri

Beltéri



#### Vastagság

300 mikron



#### Ragasztó típusa

Dupla biztonsági ragasztó



#### Rétegek

Három