



Karcmentes

Ipari karcálló réteg



Szilánkvédelem

Üvegtörés esetén egybetartja az üvegtáblát



Kristálytisztá

Torzításmentes képet ad



EN 12600 minősített

Nemzetközi törésminősítéssel



Biztonsági ragasztó

Lényegesen erősebb a hővédő fóliáknál



Gyártó

Commonwealth Laminating&Coating



35 év szakmai háttérrel

Magyarország legrégebbi forgalmazójától



Betörés védelem

Gátolja az áttörhetőséget



UV védelem

Védi egészségét, valamint értéktárgyait

Védelmi szint



Biztonság ablakfóliával!

Szakítószilárdság 32260 psi 222 N/mm ²	Törőszilárdság 216 lbs/inch 38 N/mm	Áttütési erő 149 lbs 663 N
---	---	----------------------------------

	Egyrétegű üveg
Teljes visszatartott napenergia	20%
Látható fényáteresztés	85%
Látható fény tükrözés kifelé	10%
Teljes visszatükrözött napenergia	10%
Teljes elnyelt napenergia	19%
Teljes áteresztett napenergia	71%
UV szűrés	99%
U-érték	5,96



Szavatosság

10 év



Beltéri/kültéri

Beltéri



Minősítés

MABISZ, EN12600, ASTM E 1886/1996, LARGE MISSILE LEVEL C, ANSI Z97.1, GSA LEVEL 2, GSA LEVEL 3B



Vastagság

175 mikron



Elérhető méretek

0,91×30 m, 1,52×30 m, 1,82×30 m



Rétegek

Egy



Ragasztó típusa

Dupla biztonsági ragasztó